

BASQUIAT

SPECIFICATIONS	
Art. L1643 Basquiat	Collection: MUDEC
Codice Nomenclatura / Tariff Code:	5407 9300

Caratteristica Valutata Specifications	Unità di misura Unit	Risultati Ottenuti sui Campioni	Norme Rules
		Results	
Altezza pezza / Width	cm	138/140	
Peso tessuto / Weight	gr/ml	650	
Lunghezza Media Pezza / Average Piece Length	mtl	40	
Tintura / Dyeing	Tipo / Type	diretta	

Tipo di tessitura/Type of fabric	Jacquard
----------------------------------	----------

Composizione / Composition	%	40%PL 39%CO 21%PC		
Rapporto Disegno / Pattern Repeat	cm	Ordito / Warp:	12,5	
		Trama / Weft	17,5	
Resistenza alla trazione / Tensile (breaking) strength	N (1Kg. = 9,8 Newton)	Ordito / Warp:	90	UNI EN ISO
		Trama / Weft	100	13934 - 1
Resistenza alla lacerazione/ Tear strength	N (1Kg. = 9,8 Newton)	Ordito / Warp:	90	UNI EN ISO
		Trama / Weft	100	13937 - 3
Resistenza allo slittamento dei fili/ Seam slippage	N (1Kg. = 9,8 Newton)	Ordito / Warp:	2mm	UNI EN ISO
		Trama / Weft	2mm	13936-2
Usura Martindale / Abrasion	N° cicli / N° cycles	20000		UNI EN ISO 12947-2
Pilling	N° cicli / N° cycles	3/4		UNI EN ISO 12945-2

Solidità della tinta / Color fastness			
Alla luce / To light	Scala: 1 a 8	5	UNI EN ISO 105 - B02
Allo Sfreg. Secco / To Dry Rubbing	Scala: 1 a 5	4/5	UNI EN ISO 105 - X12
Allo Sfreg. Umido / To Wet Rubbing	Scala: 1 a 5	4	UNI EN ISO 105 - X12
All'abrasione / To Abrasion	Scala: 1 a 5	4/5	UNI EN ISO 12947-2
Al lavaggio a secco / To Dry Cleaning	Scala: 1 a 5	4/5	UNI EN ISO 105 - D01
Al lavaggio in acqua / To Washing	Scala: 1 a 5	4	UNI EN ISO 105 - C06

Manutenzione / Care instructions:			
Ritiri al lavaggio in acqua Shrinkage to water 30°C	Ordito / Warp Trama / Weft	4 %	
Ritiri al lavaggio a secco Shrinkage to dry cleaning	Ordito / Warp Trama / Weft	1	

Resistenza al fuoco / Flame resistance			Passa / Non passa / Not tested
Cigarette Test		Not tested	BS 5852:1979 PART 0
Match Test		Not tested	PART 1

