

BORGIA

SPECIFICATIONS						
art. L1584 BORGIA			Collection Donizzetti			
CODICE NOMENCLATURA COMBINATA CUSTOM CODE		55169300				
CARATTERISTICA VALUTATA SPECIFICATIONS	UNITA' DI MISURA UNIT	RISULTATI OTTENUTI SUI CAMPIONI RESULTS			RIF. NORME	
Altezza pezza / Width	cm	138/140				
Peso tessuto / Weight	gr/ml	720				
Tintura / Dyeing	Tipo / Type	YARNS OF DIFFERENT COLORS				
Tessitura / Weaving	Tipo / Type	JACQUARD				
Composizione / Composition	%	39%VI 36%CO 18%PL 7%LI				
Rapporto Disegno / Pattern Repeat	cm	Ordito/Warp 7 7 Trama/Weft				
Resistenza alla trazione/ Tensile (breaking) strength	N (1Kg. = 9,8 Newton)	Ordito/Warp	200	Trama/Weft	200	UNI EN ISO 13934 - 1
Resistenza alla lacerazione/ Tear strength	N (1Kg. = 9,8 Newton)	Ordito/Warp	170	Trama/Weft	150	UNI EN ISO 13937 - 3
Resistenza allo slittamento dei fili-6 mm/ Seam slippage-6 mm	N (1Kg. = 9,8 Newton)	Ordito/Warp	210	Trama/Weft	190	UNI EN ISO 13936-2
Usura / Martindale abrasion	N° cicli / nr. of rubs	28.000			UNI EN ISO 12947-2	
Pilling	N° cicli / nr. of rubs	3			UNI EN ISO 12945-2:2002	
Solidità della tinta Colour fastness	Scala: 1 a 8	Alla luce / To light	> 4		UNI EN ISO 105 - B02	
	Scala: 1 a 5	Allo Sfreg.secco/ To Dry Rubbing	4		UNI EN ISO 105 - X12	
	Scala: 1 a 5	Allo Sfreg.umido/ To Wet Rubbing	3/4		UNI EN ISO 105 - X12	
	Scala: 1 a 5	All'Abrasione To Abrasion	4		UNI EN ISO 12947-2	
	Scala: 1 a 5	Al Lavaggio a secco To Dry Cleaning	3/4		UNI EN ISO 105 - D01	
Manutenzione: Care Instructions:	Ritiri al lavaggio in acqua Shrinkage water 30°C		Ordito/Warp	Trama/Weft		
	Ritiri al lavaggio a secco Shrinkage dry		Ordito/Warp	Trama/Weft		
RESISTENZA AL FUOCO FLAME RESISTANCE					BS 5852:1979	
	Cigarette Test	PASS			PART 0	
	Match Test	NONE			PART 1	
						