

# LE FATE

## SPECIFICATIONS

art. L1593 LE FATE		Collection WAGNER				
CODICE NOMENCLATURA COMBINATA CUSTOM CODE		<b>58013600</b>				
CARATTERISTICA VALUTATA SPECIFICATIONS	UNITA' DI MISURA UNIT	RISULTATI OTTENUTI SUI CAMPIONI RESULTS			RIF. NORME	
Altezza pezza / Width	cm	138/140				
Peso tessuto / Weight	gr/ml	830				
Tintura / Dyeing	Tipo / Type	TINTO FILO / YARN DYED				
Tessitura / Weaving	Tipo / Type	JACQUARD				
Composizione / Composition	%	72%PC 28%PL				
Rapporto Disegno / Pattern Repeat	cm					
Resistenza alla trazione/ Tensile (breaking) strength	N (1Kg. = 9,8 Newton)	Ordito/Warp	1600	Trama/Weft	750	UNI EN ISO 13934 - 1
Resistenza alla lacerazione/ Tear strength	N (1Kg. = 9,8 Newton)	Ordito/Warp	85	Trama/Weft	105	UNI EN ISO 13937 - 3
Resistenza allo slittamento dei fili-6 mm/ Seam slippage-6 mm	N (1Kg. = 9,8 Newton)	Ordito/Warp	2	Trama/Weft	3	UNI EN ISO 13936-2
Usura / Martindale abrasion	N° cicli / nr. of rubs	27000			UNI EN ISO 12947-2	
Pilling	N° cicli / nr. of rubs	4/5			UNI EN ISO 12945-2:2002	
Solidità della tinta Colour fastness	Scala: 1 a 8	Alla luce / To light	5		UNI EN ISO 105 - B02	
	Scala: 1 a 5	Allo Sfreg.secco/ To Dry Rubbing	4		UNI EN ISO 105 - X12	
	Scala: 1 a 5	Allo Sfreg.umido/ Wet Rubbing	To	3/4		UNI EN ISO 105 - X12
	Scala: 1 a 5	All'Abrasione To Abrasion	4		UNI EN ISO 12947-2	
	Scala: 1 a 5	Al Lavaggio a secco To Dry Cleaning	4		UNI EN ISO 105 - D01	
	Scala: 1 a 5	Al Lavaggio in acqua To Washing	4		UNI EN ISO 105 - C06	
Manutenzione: Care Instructions:	Ritiri al lavaggio in acqua Shrinkage water 30°C	Ordito/Warp	Trama/Weft			
	Ritiri al lavaggio a secco Shrinkage dry	Ordito/Warp	Trama/Weft			
RESISTENZA AL FUOCO FLAME RESISTANCE						
	Cigarette Test	PASS			BS 5852:1979 PART 0	
					EN 1021-1	
					NFPA 260	
					Cal TB 117	
	Match Test	ONLY WITH TREATMENT			BS 5852:1979 PART 1	
					EN 1021-2	

