

LUCREZIA

SPECIFICATIONS							
art. L1582 LUCREZIA			Collection DONIZZETTI				
CODICE NOMENCLATURA COMBINATA CUSTOM CODE		55169300					
CARATTERISTICA VALUTATA SPECIFICATIONS	UNITA' DI MISURA UNIT	RISULTATI OTTENUTI SUI CAMPIONI RESULTS			RIF. NORME		
Altezza pezza / Width	cm	138/140					
Peso tessuto / Weight	gr/ml	680					
Tintura / Dyeing	Tipo / Type	YARNS OF DIFFERENT COLORS					
Tessitura / Weaving	Tipo / Type	JACQUARD					
Composizione / Composition	%	44%VI 28%CO 15%LI 13%PL					
Rapporto Disegno / Pattern Repeat	cm	Ordito/Warp \longleftrightarrow Trama/Weft					
Resistenza alla trazione/ Tensile (breaking) strength	N (1Kg. = 9,8 Newton)	Ordito/Warp	400	Trama/Weft	370	UNI EN ISO 13934 - 1	
Resistenza alla lacerazione/ Tear strength	N (1Kg. = 9,8 Newton)	Ordito/Warp	> 150	Trama/Weft	> 150	UNI EN ISO 13937 - 3	
Resistenza allo slittamento dei fili-6 mm/ Seam slippage-6 mm	N (1Kg. = 9,8 Newton)	Ordito/Warp	> 200	Trama/Weft	> 200	UNI EN ISO 13936-2	
Usura / Martindale abrasion	N° cicli / nr. of rubs	37.000			UNI EN ISO 12947-2		
Pilling	N° cicli / nr. of rubs	3			UNI EN ISO 12945-2:2002		
Solidità della tinta Colour fastness	Scala: 1 a 8	Alla luce / To light	4		UNI EN ISO 105 - B02		
	Scala: 1 a 5	Allo Sfreg.secco/ To Dry Rubbing	3/4		UNI EN ISO 105 - X12		
	Scala: 1 a 5	Allo Sfreg.umido/ To Wet Rubbing	3		UNI EN ISO 105 - X12		
	Scala: 1 a 5	All'Abrasion To Abrasion	3		UNI EN ISO 12947-2		
	Scala: 1 a 5	Al Lavaggio a secco To Dry Cleaning	3/4		UNI EN ISO 105 - D01		
	Scala: 1 a 5	Al Lavaggio in acqua To Washing	3		UNI EN ISO 105 - C06		
Manutenzione: Care Instructions:	Ritiri al lavaggio in acqua Shrinkage water 30°C		Ordito/Warp	Trama/Weft			
	Ritiri al lavaggio a secco Shrinkage dry		Ordito/Warp	Trama/Weft			
RESISTENZA AL FUOCO FLAME RESISTANCE							
		Cigarette Test	PASS			BS 5852:1979 PART 0 PART 1	
		Match Test	NONE				
    							