

MAKKIAMAY

SPECIFICATIONS								
Art. L1540 MAKKIAMAY				Collection: MAGICA				
CODICE NOMENCLATURA COMBINATA CUSTOM CODE		5407 9300						
CARATTERISTICA VALUTATA SPECIFICATIONS		UNITA' DI MISURA UNIT		RISULTATI OTTENUTI SUI CAMPIONI RESULTS			RIF. NORME	
Altezza pezza / Width		cm		138/140				
Peso tessuto / Weight		gr/ml		630				
Tintura / Dyeing		Tipo / Type		YARN DYED				
Tessitura / Weaving		Tipo / Type		JACQUARD				
Composizione / Composition		%		65%PC 35% PL				
ANTIMACCHIA / EASY CARE								
Resistenza alla trazione/ (breaking) strength		Tensile	N (1Kg. = 9,8 Newton)	Ordito/Warp	2109	Trama/Weft	1659	UNI EN ISO 13934 - 1
Resistenza alla lacerazione/ Tear strength			N (1Kg. = 9,8 Newton)	Ordito/Warp	2014	Trama/Weft	173	UNI EN ISO 13937 - 3
Resistenza allo slittamento dei fili-6 mm/ Seam slippage-6 mm			N (1Kg. = 9,8 Newton)	Ordito/Warp	4.4	Trama/Weft	1.8	UNI EN ISO 13936-2
Usura / Martindale abrasion			N° cicli / nr. of rubs	55.000			UNI EN ISO 12947-2	
Pilling			N° cicli / nr. of rubs	4/5			UNI EN ISO 12945-2:2002	
Solidità della tinta Colour fastness		Scala: 1 a 8	Alla luce / To light	4/5			UNI EN ISO 105 - B02	
		Scala: 1 a 5	Allo Sfreg.secco/ To Dry Rubbing	4			UNI EN ISO 105 - X12	
		Scala: 1 a 5	Allo Sfreg.umido/ To Wet Rubbing	3/4			UNI EN ISO 105 - X12	
		Scala: 1 a 5	All'Abrasion To Abrasion	4			UNI EN ISO 12947-2	
		Scala: 1 a 5	Al Lavaggio a secco To Dry Cleaning	4			UNI EN ISO 105 - D01	
		Scala: 1 a 5	Al Lavaggio in acqua To Washing	4			UNI EN ISO 105 - C06	
Manutenzione: Care Instructions:		Ritiri al lavaggio in acqua Shrinkage water 40°C			Ordito/Warp	Trama/Weft		
					1,0%	1,0%		
		Ritiri al lavaggio a secco Shrinkage dry			Ordito/Warp	Trama/Weft		
					1,0%	1,0%		
RESISTENZA AL FUOCO FLAME RESISTANCE								
		Cigarette Test		NONE			BS 5852:1979 PART 0 PART 1	
		Match Test						
    								