

MAKKIANO'

SPECIFICATIONS							
Art. L1542 MAKKIANO'			COLLECTION : MAGICA				
CODICE NOMENCLATURA COMBINATA CUSTOM CODE		5801 3600					
CARATTERISTICA VALUTATA SPECIFICATIONS	UNITA' DI MISURA UNIT	RISULTATI OTTENUTI SUI CAMPIONI RESULTS			RIF. NORME		
Altezza pezza / Width	cm	138/140					
Peso tessuto / Weight	gr/ml	690					
Tintura / Dyeing	Tipo / Type	YARN DYED					
Tessitura / Weaving	Tipo / Type	JACQUARD					
Composizione / Composition	%	3%VI 49%PC 48%PL					
ANTIMACCHIA / EASY CARE							
Resistenza alla trazione/ (breaking) strength	Tensile N (1Kg. = 9,8 Newton)	Ordito/Warp	2261	Trama/Weft	1178	UNI EN ISO 13934 - 1	
Resistenza alla lacerazione/ Tear strength	N (1Kg. = 9,8 Newton)	Ordito/Warp	304	Trama/Weft	261	UNI EN ISO 13937 - 3	
Resistenza allo slittamento dei fili-6 mm/ Seam slippage-6 mm	N (1Kg. = 9,8 Newton)	Ordito/Warp	4.5	Trama/Weft	3.5	UNI EN ISO 13936-2	
Usura / Martindale abrasion	N° cicli / nr. of rubs	27.000			UNI EN ISO 12947-2		
Pilling	N° cicli / nr. of rubs	4/5			UNI EN ISO 12945-2:2002		
Solidità della tinta Colour fastness	Scala: 1 a 8	Alla luce / To light	4/5		UNI EN ISO 105 - B02		
	Scala: 1 a 5	Allo Sfreg.secco/ To Dry Rubbing	4		UNI EN ISO 105 - X12		
	Scala: 1 a 5	Allo Sfreg.umido/ To Wet Rubbing	3/4		UNI EN ISO 105 - X12		
	Scala: 1 a 5	All'Abrasion To Abrasion	4		UNI EN ISO 12947-2		
	Scala: 1 a 5	Al Lavaggio a secco To Dry Cleaning	4		UNI EN ISO 105 - D01		
	Scala: 1 a 5	Al Lavaggio in acqua To Washing	4		UNI EN ISO 105 - C06		
Manutenzione: Care Instructions:	Ritiri al lavaggio in acqua Shrinkage water 30°C		Ordito/Warp	Trama/Weft			
	Ritiri al lavaggio a secco Shrinkage dry		1,0%	1,0%			
RESISTENZA AL FUOCO FLAME RESISTANCE							
		Cigarette Test	NONE			BS 5852:1979 PART 0 PART 1	
		Match Test					
    							