

RIO

DESCRIZIONE/DESCRIPTION

Pelle bovina conciata al cromo
Grain leather chromium tanned

DESTINAZIONE D'USO/TO BE USED FOR

Arredamento e calzatura
Furniture and leather shoes

Caratteristica Parameter	Metodo Method	Valore Value	U.M.
Resistenza allo strappo singolo <i>Tear strength – single edge tear</i>	UNI EN ISO 3377-1	≥ 20	N
Resistenza allo strappo su due bordi <i>Tear strength – double edge tear</i>	UNI EN ISO 3377-2	≥ 40	
Resistenza alla trazione <i>Tensile strength</i>	UNI EN ISO 3376	≥ 10	N/mm ²
Distensione del fiore allo scoppio <i>Distension and strength of grain</i>	UNI ISO 3379	≥ 7	mm
Permeabilità al vapor d'acqua <i>Water vapour permeability</i>	ISO 14268	≥ 5	mg/(cm ² h)
Solidità del colore allo strofinio a secco @50 cicli <i>Colour fastness to rubbing – dry @50 cycles</i>	UNI EN ISO 11640:1998	≥ 3	s.g. g.s.
Solidità del colore allo strofinio a umido @10 cicli <i>Colour fastness to rubbing – wet @10 cycles</i>	UNI EN ISO 11640:1998	≥ 3	s.g. g.s.
Solidità del colore alla luce artificiale Energia di esposizione 16.000 kj/m ² <i>Colour fastness to artificial light Exposition energy 16.000 kj/m²</i>	UNI EN ISO 105B02 (MET. 5)	≥ 2	s.g. g.s.
Resistenza alla sigaretta e alla piccola fiamma (questa norma si riferisce esclusivamente alla combinazione pelle/imbottitura) <i>Fire Safety - Burning behaviour cigarette and match flame (this norm refers exclusively to the combination leather and padding)</i>	BS 5852:1979 Match & Cigarette test BS EN 1021-1-2:2006 Match & Cigarette test	Pass Pass	/
Resistenza al fuoco <i>Smolder resistance</i>	CAL TB-117 (2013, Sec. 1)		/

Abbreviazioni

ppm = parti per milione
s.g. = scala dei grigi ISO 105-A02:1993
s.b. = scala dei blu ISO 105-B02:1994 §4.1.1
NR = Non Rilevabile

Abbreviations

ppm = part per million
g.s. = grey scale ISO 105-A02:1993
b.s. = blue scale ISO 105-B02:1994 §4.1.1
ND = Not Detectable

I VALORI RIPORTATI IN QUESTO DOCUMENTO POSSONO SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DEL COLORE, DELLO SPESSORE E DI EVENTUALI RICHIESTE PARTICOLARI DEL CLIENTE. NEL CASO QUESTO DOCUMENTO SIA CONSIDERATO REQUISITO CONTRATTUALE DEVE ESSERE ESPLICITAMENTE CITATO NELL'ORDINE DEL CLIENTE.
THE VALUES REPORTED IN THIS DOCUMENT CAN CHANGE ACCORDING TO THE COLOUR, THE THICKNESS AND OTHER PARTICULAR REQUESTS OF THE CUSTOMER. IN CASE THIS DOCUMENT SHOULD REPRESENT A CONTRACTUAL REQUIREMENT IT MUST BE CLEARLY QUOTED IN CUSTOMER ORDER.