

RUBENS

SPECIFICATIONS	
Art. L1641 Rubens	Collection: PRADO
Codice Nomenclatura / Tariff Code:	5801 3600

Caratteristica Valutata Specifications	Unità di misura Unit	Risultati Ottenuti sui Campioni		Norme Rules
		Results		
Altezza pezza / Width	cm	138/140		
Peso tessuto / Weight	gr/ml	750		
Lunghezza Media Pezza / Average Piece Length	mtl	40		
Tintura / Dyeing	Tipo / Type	Yarn Dying		
Tipo di tessitura/Type of fabric	Unito/Plain Weave			
Composizione / Composition	%	65% AC 35% PES		
Resistenza alla trazione / Tensile (breaking) strength	N (1Kg. = 9,8 Newton)	Ordito / Warp:	900	UNI EN ISO 13934 - 1
Resistenza alla lacerazione/ Tear strength	N (1Kg. = 9,8 Newton)	Trama / Weft	850	UNI EN ISO
		Ordito / Warp:	468	13937 - 3
Resistenza allo slittamento dei fili/ Seam slippage	N (1Kg. = 9,8 Newton)	Trama / Weft	469	UNI EN ISO
		Ordito / Warp:	4 mm	13936-2
Usura Martindale / Abrasion	N° cicli / N° cycles	27.000		UNI EN ISO 12947-2
Pilling	N° cicli / N° cycles	4/5		UNI EN ISO 12945-2

Solidità della tinta / Color fastness			
Alla luce / To light	Scala: 1 a 8	5	UNI EN ISO 105 - B02
Allo Sfreg. Secco / To Dry Rubbing	Scala: 1 a 5	4	UNI EN ISO 105 - X12
Allo Sfreg. Umido / To Wet Rubbing	Scala: 1 a 5	3/4	UNI EN ISO 105 - X12
All'abrasione / To Abrasion	Scala: 1 a 5	3/4	UNI EN ISO 12947-2
Al lavaggio a secco / To Dry Cleaning	Scala: 1 a 5	4	UNI EN ISO 105 - D01
Al lavaggio in acqua / To Washing	Scala: 1 a 5	4	UNI EN ISO 105 - C06

Manutenzione / Care instructions:			
Ritiri al lavaggio in acqua Shrinkage to water 30°C	Ordito / Warp	1%	
	Trama / Weft	1%	
Ritiri al lavaggio a secco Shrinkage to dry cleaning	Ordito / Warp	1%	
	Trama / Weft	1%	

Resistenza al fuoco / Flame resistance		Passa / Non passa / Not tested	
Cigarette Test		Pass	BS 5852:1979 PART 0
Match Test		Only with FR treatment	PART 1
    			