

SMACK

SPECIFICATIONS						
Art. L1541 SMACK			COLLECTION : MAGICA			
CODICE NOMENCLATURA COMBINATA CUSTOM CODE		5407 9300				
CARATTERISTICA VALUTATA SPECIFICATIONS	UNITA' DI MISURA UNIT	RISULTATI OTTENUTI SUI CAMPIONI RESULTS			RIF. NORME	
Altezza pezza / Width	cm	138/140				
Peso tessuto / Weight	gr/ml	590				
Tintura / Dyeing	Tipo / Type	YARN DYED				
Tessitura / Weaving	Tipo / Type	JACQUARD				
Composizione / Composition	%	100% PL				
ANTIMACCHIA / EASY CARE						
Resistenza alla trazione/ (breaking) strength	Tensile N (1Kg. = 9,8 Newton)	Ordito/Warp	1771	Trama/Weft	1110	UNI EN ISO 13934 - 1
Resistenza alla lacerazione/ Tear strength	N (1Kg. = 9,8 Newton)	Ordito/Warp	224	Trama/Weft	188	UNI EN ISO 13937 - 3
Resistenza allo slittamento dei fili-6 mm/ Seam slippage-6 mm	N (1Kg. = 9,8 Newton)	Ordito/Warp	4.7	Trama/Weft	3.1	UNI EN ISO 13936-2
Usura / Martindale abrasion	N° cicli / nr. of rubs	50.000			UNI EN ISO 12947-2	
Pilling	N° cicli / nr. of rubs	4			UNI EN ISO 12945-2:2002	
Solidità della tinta Colour fastness	Scala: 1 a 8	Alla luce / To light	4		UNI EN ISO 105 - B02	
	Scala: 1 a 5	Allo Sfreg.secco/ To Dry Rubbing	4		UNI EN ISO 105 - X12	
	Scala: 1 a 5	Allo Sfreg.umido/ To Wet Rubbing	3/4		UNI EN ISO 105 - X12	
	Scala: 1 a 5	All'Abrasion To Abrasion	4		UNI EN ISO 12947-2	
	Scala: 1 a 5	Al Lavaggio a secco To Dry Cleaning	4		UNI EN ISO 105 - D01	
	Scala: 1 a 5	Al Lavaggio in acqua To Washing	4		UNI EN ISO 105 - C06	
Manutenzione: Care Instructions:	Ritiri al lavaggio in acqua Shrinkage water 40°C		Ordito/Warp	Trama/Weft		
	Ritiri al lavaggio a secco Shrinkage dry		Ordito/Warp	Trama/Weft		
RESISTENZA AL FUOCO FLAME RESISTANCE						
		Cigarette Test	NONE			BS 5852:1979 PART 0 PART 1
		Match Test				
    						