

VELVET

Caratteristica Parameter	Metodo Method	Valore Value	U.M.
Strappo Pantalone <i>Tear strength – single edge tear</i>	UNI EN ISO 3377-1	≥ 20	N
Solidità del colore allo strofinio a secco @20 cicli <i>Colour fastness to rubbing – dry @20 cycles</i>	UNI EN ISO 11640:1998	≥ 2	s.g. g.s.
Solidità del colore alla luce artificiale Energia di esposizione 16.000 kj/m ² <i>Colour fastness to artificial light Exposition energy 16.000 kj/m²</i>	UNI EN ISO 105B02 (MET. 5)	≥ 1/2	s.b. b.s.

Abbreviazioni

ppm = parti per milione

s.g. = scala dei grigi ISO 105-A02:1993

s.b. = scala dei blu ISO 105-B02:1994 §4.1.1

NR = Non Rilevabile

Abbreviations

ppm = part per million

g.s. = grey scale ISO 105-A02:1993

b.s. = blue scale ISO 105-B02:1994 §4.1.1

ND = Not Detectable

DESCRIZIONE/DESCRIPTION

Pelle bovina, conciata al cromo

Grain leather, chromium tanned

DESTINAZIONE D'USO/TO BE USED FOR

Arredamento

Upholstery

I VALORI RIPORTATI IN QUESTO DOCUMENTO POSSONO SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DEL COLORE, DELLO SPESSORE E DI EVENTUALI RICHIESTE PARTICOLARI DEL CLIENTE. NEL CASO QUESTO DOCUMENTO SIA CONSIDERATO REQUISITO CONTRATTUALE DEVE ESSERE ESPLICITAMENTE CITATO NELL'ORDINE DEL CLIENTE.

THE VALUES REPORTED IN THIS DOCUMENT CAN CHANGE ACCORDING TO THE COLOUR, THE THICKNESS AND OTHER PARTICULAR REQUESTS OF THE CUSTOMER. IN CASE THIS DOCUMENT SHOULD REPRESENT A CONTRACTUAL REQUIREMENT IT MUST BE CLEARLY QUOTED IN CUSTOMER ORDER.